

Kiilto Clear caurspīdīga fiksējoša masa



Caurspīdīgs un elastīgs līmējošs hermētiķis iekšdarbiem un ārdarbiem. Viegli uzklājams. Piemērots, piemēram, tualetes sēdpožu, spoguļu un stikla flīžu pielīmēšanai. Piemērots arī dabīgā akmens līmēšanai un izplešanās šuvju aizpildīšanai. Vienkomponenta.

LEED

- Laba sākotnējā saķere
- Līmēšanas darbiem laivām
- Dabīgajam akmens, ziepjakmenim un marmoram
- Spoguļu un stikla pielīmēšanai
- Tualetes sēdpožu pielīmēšanai
- Piemērots arī ārdarbiem

PIELIETOŠANAS JOMA

Kiilto Clear vienkomponenta lime ir caurspīdīgs, elastīgs hermētiķis, kas veidots uz silila polimēru tehnoloģijas bāzes. Piemērots līmēšanai un hermetizēšanai gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Piemērots lietojuma veidiem, kur nepieciešama ātra sacietēšana, piemēram, transportlīdzekļu (automobiļu, laivu un autofurgonu) virsbūves detaļām, apšuvumam, celtniecības paneļu līmēšanai, kā arī izplešanās šuvēm, kas pakļautas mehāniskai slodzei.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Uz līmējamajiem materiāliem nedrīkst būt putekļi, taukvielas un eļļa. Laba saķere pie dažādiem akmens veidiem, betona, vairuma metālu, koka, stikla un stiklotām virsmām, kā arī epoksīda un poliestera virsmām. Lietojot ar plastmasas materiāliem, pirms faktiskās izmantošanas ieteicams veikt saķeres testus. Nogrieziet tūbas konusa galu. Uzskrūvējiet atpakaļ izspiešanas uzgali un nogrieziet to vajadzīgajā lielumā, kas atbilst šuves platumam. Uzklājiet līmi ar manuāli darbināmu vai saspiegtā gaisa pistoli un, ja nepieciešams, izlīdziniet vajadzīgajā formā ar špaktelļapstiņu. Uzklājiet līmi joslās un vajadzības gadījumā izlīdziniet ar špaktelļapstiņu. Pēc lietošanas rūpīgi noslēdziet iepakojumu. Nesacietējušu produktu var notīrīt ar ksilēnu vai acetonu. Sacietējušu produktu var notīrīt tikai mehāniski. Ekstrēmos klimata apstākļos KiiltoFix Clear var nedaudz mainīt krāsu. Nav ieteicams izmantot stiklošanai (stikla ielīmēšanai vai stikla rūšu hermetizēšanai logu rāmjos).

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

SAISTVIELAS VEIDS	SMP polimērs
VIENDABĪGUMS	Augstas viskozitātes pasta
BLĪVUMS/IPATNĒJAIS SVARS	aptuv. 1,1 kg/l
STIEPES STIPRĪBA	3,5 N/mm ² (DIN 53504)
STIEPES LŪŠANAS PUNKTS	250 % (DIN 53504)
CIETĪBA	Shore A 55
SASKARE AR ĀDU	aptuv. 10 min (23 °C, relatīvais mitrums: 50%)
CIETĒŠANAS ĀTRUMS	3 mm/d
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	+5—+35 °C
IEPAKOJUMA IZMĒRI	290 ml
KARSTUMIZTURĪBA SAUSĀ VEIDĀ	-40 – +90 °C
PATĒRIŅŠ	5 x 5 mm šuve, aptuv. 12 m/tūba
MAKS. ŠUVES DEFORMĀCIJA	± 20 %
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā veidā +10 °C–25 °C sausā vietā 12 mēnešus.